



# PIZARRA MARPA

MARCA COMERCIAL: **MACAEL**  
el mármol

**COLOR:** Ocre con vetas blanquecinas y oscuras.

**LOCALIZACIÓN:** Macael (Almería)

**DESCRIPCIÓN:** Esquisto micáceo con estaurolita.

**MEDIDA MÁXIMA STANDAR:** 60 X 60 cm

(otras medidas bajo pedido)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS	
Absorción	0,8%
Densidad Aparente	2680 kg/m³
Porosidad Abierta	1,8%
Resistencia a la Flexión	16,9 MPa
Resistencia a la Compresión	48 MPa
Resistencia a las Heladas	14% variación de resist. a la flexión
Resistencia Cambios Térmicos	-0,20% variación de la masa media
Resistencia a los Anclajes	850 n
Resistencia a la Abrasión	24,5 mm
Resistencia al Deslizamiento	No deslizante

(Acabado superficial: cepillado)

## CUADRO DE APLICACIONES Y ACABADOS RECOMENDADOS

APLICACIÓN	ACABADO					
	Abujardado	Apomazado	Envenjecido	Escarcilado	Pulido *	Serrado o al Corte
FACHADAS VENTILADAS		●			●	
REVESTIMIENTOS MURALES		●	●	●	●	
PLAQUETAS		●		●	●	
SOLERIA		●	●	●	●	
BORDILLOS Y ADOQUINES						

\*Pulido: con restricciones para exterior y uso público.

Piedras de Andalucía